





# Permafix 529



## Messeverlegeband mit Gewebeträger

Messeverlegeband mit Gewebe und asymmetrischer Klebkraft mit einem synthetischen Kautschuk-Kleber. Mit erhöhter Klebkraft auf der offenen Seite und einer schwächeren Klebkraft auf der abgedeckten Seite. Das Verlegeband kann so nach der Veranstaltung ohne Klebrückstände problemlos entfernt werden.

 für innen	 doppelseitig klebend
 Klebkraft pro Seite	

### Produktbeschreibung

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger für Messe- und Eventveranstaltungen.

### Eigenschaften

- Angepasste Klebkraft für den Messebau
- Kann ohne Klebrückstände entfernt werden
- Gute Haftkraft auf glatten und rauen Messeböden
- Gut von Hand einreissbar
- Mit leicht ablösbarem Papierliner

### Technische Daten

<b>Träger</b>	Polyester-Gewebe
<b>Liner</b>	braunes Silikonpapier
<b>Kleber</b>	Synthetischer Kautschuk
<b>Banddicke</b>	0.23 mm
<b>Klebkraft auf Stahl offene Seite</b>	4 N/cm
<b>Klebkraft auf Stahl geschlossene Seite</b>	8 N/cm
<b>Zugfestigkeit</b>	32 N/cm
<b>Reissdehnung</b>	20%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-10°C bis +75°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	0°C bis +40°C
<b>Weichmacherbeständig</b>	Nein

### Lieferform

Rollen à 25 m / andere Breiten auf Anfrage

<b>Artikelnummer</b>	136068	136069	136070			
<b>Breiten</b>	25 mm	38 mm	50 mm			
<b>Rollen/Karton</b>	48	32	24			

### Farbe

transparent

**Lagerung**

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen. Für Naturstein und Sichtbeton nicht geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.